



# 钻彩地暖专用美缝剂

产品卖点：超耐高温 柔韧抗裂 绿色环保

## 产品简介

钻彩地暖专用美缝剂是一款适用于室内地暖上铺贴的瓷砖美缝装饰材料，具有靓丽如瓷、超耐高温、柔韧抗裂等特点。拥有瓷一般的质感，色彩靓丽，它有效解决了室内缝隙存在的易积尘、生菌发霉、污染变黑、不易清洁的难题，为室内环境的洁净安全提供便利。



## 执行标准

Q/SY YHF 0099-2021 《瓷砖缝隙装饰材料》

## 配比及用量

空缝 (m <sup>2</sup> /支)				
瓷砖规格	缝宽	2mm	2.5mm	3mm
800×800mm	14	10	6	
600×600mm	10.5	7.5	4.5	
300×600mm	7.5	5.5	4	
300×300mm	5.3	3.8	2.3	

## 包装规格

组分：AB 组分

规格：400ml

颜色：16 种

## 应用范围

- 适用于地暖房间；
- 厨房：橱柜、洗菜盆、炉具的缝隙防霉防水美缝密封；
- 卫生间：洗漱台、浴室、浴缸、便器的各种防霉美缝、缝隙防水密封；
- 室内窗台、阳台的防霉美缝、防水密封；
- 也可用于如石材、陶瓷、玻璃、金属等各类硬质材料的缝隙修补。

## 施工工艺

- 缝隙及面层清理：采用清缝锥或铲刀等工具预先将缝隙中的油渍、疏松物及其他污染物进行清理，并用吸尘器进行清理，确保瓷砖缝隙及周边清洁、干燥、无粉尘、颗粒、油渍、疏松物等。
- 材料准备安装：根据瓷砖缝隙用美工刀裁切混合管，安装混合管前先用胶枪挤压胶管直至 AB 组分全都从出料口出料为



# 钻彩地暖专用美缝剂

产品卖点：超耐高温 柔韧抗裂 绿色环保

- 缝隙填充：建议填缝前要在缝隙两边打蜡或粘贴美纹纸进行保护，填缝施工时混合管与瓷砖面呈 45°角以便美缝剂能充满缝隙，缓缓用力将料均匀涂在缝中，并掌握好力度和频率，均匀的向后移动混合管，保证瓷砖缝隙填充均匀饱满。
- 压缝处理：为保证美缝剂固化后瓷砖缝隙充分饱满成适度的圆弧面，可采专用压缝钢球或调刀沿瓷砖缝隙均匀的 用力从一端拉向另一端；
- 清洁处理：填缝施工待产品全部固化后，撕掉美纹纸或采用清洁铲将瓷砖表面的半固化的美缝剂清理干净，一般固化（铲边）时间 6~12 小时（因环境温度不同略有差异）。

## 性能特点

- 性能：超耐高温，地暖专用
- 气味：高温时也不散发刺激气味
- 力学稳定：柔韧抗裂，高温不开裂，低温不收缩
- 绿色环保：法国 A+环保认证，绿色环保无污染

止，随后将裁切好的混合管安装至出料口并套用美缝专用优质省力胶枪，为确保美缝剂混合均匀，挤压舍弃混合管内前 20cm 的产品，才能进行后续填缝施工；

## 注意事项

- 施工时环境气温应在 5°C~35°C 之间，施工环境温度较低时，可将美缝剂放到 50°C 热水中浸泡预热 15 分钟左右，再进行下一步工序；
- 如缝隙周围进行过酸性或碱性清洗，应预先在不影响美观的边角处进行试施工，最终外观达到要求后进行大面积施工；
- 为确保产品混合均匀，每组美缝剂必须使用配备的新的混合器，废弃掉 20cm 产品再进行下一步工序，禁止直接使用已使用过的混合器进行施工；
- 压缝必须在填缝后 30 分钟内完成，夏季高温时需在 10 分钟内压缝；

## 运输及贮存

存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 12 个月。

## 声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。